

## Ink Technologies

- **Aspect**

Brillant et bonne opacité.

- **Applications**

PVC adhésifs, supports acryliques, polyesters traités, polycarbonate, polystyrène.

- **Avantages majeurs**

Haute cadence sur machines automatiques. Haute brillance. Résistance à l'alcool et aux hydrocarbures. En plus de qualités de Séchage excellentes, cette encre présente une bonne stabilité dans l'écran, sans phénomène d'électricité statique.

- **Impressions**

Machines automatiques.

## ENCRE SOLVANT




### CONDITIONS D'IMPRESSION



**Ecrans**

Tissus : mailles de 90 à 120 fils/cm  
 Pour les références VH305, VH306 et VH307 utiliser une maille de 90 fils/cm  
 Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants



**Râcles**

Polyuréthane dureté 75 shore.



**Rendement**

Avec un tissu 120 fils/cm, 1 kg couvrira de 55 à 65 m<sup>2</sup> environ.



**Dilution**

Les encres VHRC se diluent avec 10 à 20% de diluant VH201. En cas de séchage dans l'écran remplacer une part plus ou moins importante du diluant par le retardeur VH203.



**Nettoyage**

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77BIO, 77NETX2 ou X3



**Conditionnement**

VHRC 5 kg



**Stockage**

5 ans dans son emballage d'origine stockés entre +5°C et +35°C



**Adhesion / resistance**

Résistance aux alcools et aux hydrocarbures.



**Séchage**

Par évaporation des solvants. A l'air ambiant l'encre VHRC sèche en 10 à 15 mn. L'empilage ne présente pas de risque de maculage ou de collage.  
 A l'air forcé, dans un tunnel bien ventilé à 60° C pendant 15 secondes.  
 Les couleurs en superposition sèche sensiblement de la même manière.



**Manipulation**

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermés afin d'éviter toute contamination, poussières etc...



**Hygiène et sécurité**

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encres sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

#### Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.