

## Ink Technologies

- **Aspect**

Pâte métallique thixotrope, miroir de bonne opacité.

- **Applications**

Impression au verso de films transparents de façon à obtenir un effet miroir sur polycarbonate, très bon effet. Sur PET, PVC, bon effet. Les supports doivent être exempte de tout défaut et d'une parfaite transparence optique.

- **Avantages majeurs**

Remplace la métallisation sous vide ou le chromage.

- **Impressions**

Machines automatiques, semi-automatiques.

## ENCRE SOLVANT




### CONDITIONS D'IMPRESSION



**Ecrans**

Tissus : mailles de 60 à 77 fils/cm  
Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants



**Râcles**

Polyuréthane 65 shore.



**Rendement**

Avec un tissu 120 fils/cm, 1 kg couvrira de 55 à 65 m<sup>2</sup> environ.



**Dilution**

Diluer si nécessaire de 10 à 20% au diluant SM201. L'agitation du mélange se fera manuellement et lentement de façon à ne pas altérer les paillettes du produit.



**Nettoyage**

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77BIO, 77NETX1 ou X1SE



**Conditionnement**

SERIMIROIR 1 kg



**Stockage**

6 mois dans son emballage d'origine stockés entre +5°C et +30°C



**Adhesion / résistance**

Amélioration de l'adhérence dans le temps et accélération du durcissement par chauffage après séchage à 50 / 60° C.



**Séchage**

A l'air ambiant à 20° C environ 5mn, manipulable après 10 à 20 minutes.



**Manipulation**

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermés afin d'éviter toute contamination, poussières etc...  
Les supports doivent être secs, dépoussiérés. Utiliser une soufflette pour éviter les peluches d'un tissu ou autre. Retirer les protecteurs et manipuler les feuilles avec des gants en coton pour éviter les traces de doigt.



**Hygiène et sécurité**

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encres sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.

### Réserves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.