

Ink Technologies

- Aspect

Satiné mat.

- Applications

Affiche collée 4m x 3m, papier, carton

- Avantages majeurs

Bonne stabilité et qualité du point. Séchage rapide, pas de dilution.

- Impressions

Machines automatiques, semi-automatiques.

ENCRE SOLVANT



CONDITIONS D'IMPRESSION




Ecrans

Tissus : mailles 120 fils/cm
Reports : les émulsions et films doivent être résistants aux solvants



Stockage

1 an dans son emballage d'origine stockés entre +5°C et +35°C




Râcles

Polyuréthane 65 shore (Soft)



Adhésion / résistance

Aptitude à l'impression des 4 x 3 m.
Résistance à la lumière et aux intempéries limitées à des affichages extérieurs de 2 à 3 semaines.



Rendement

Avec un tissu 120 fils/cm, 1 kg couvrira de 55 à 65 m² environ.



Séchage

Quelques secondes à 40/45°C en tunnel à air chaud.
Dans le cas d'une impression à forte charge surveiller le séchage à la sortie du tunnel.



Dilution

Pas de dilution. Encre à viscosité d'emploi en maille 120 T.
ST002-Base thixo permettant d'ajuster les densités optiques des couleurs quadri chromiques



Manipulation

Les pots ouverts pour le prélèvement doivent être soigneusement refermé afin d'éviter toute contamination, poussières etc...



Nettoyage

Nous préconisons le solvant de nettoyage 77BIO, 77NETX1 ou X1SE



Hygiène et sécurité

Bien que les produits sélectionnés pour la formulation soient peu dangereux, ils peuvent provoquer par contact des allergies chez certaines personnes particulièrement sensibles. Les souillures d'encre sur la peau seront nettoyées à l'eau savonneuse dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, se reporter directement aux fiches de sécurité.



Conditionnement

SATELLITE 20 kg

Réerves de garantie

Bien que les données figurant dans cette notice aient été établies après des tests minutieux, elles sont fournies à titre indicatif ; aucune responsabilité ne pourra en dériver pour la firme VFP, étant entendu que nous vous conseillons d'effectuer des essais préalables avant tout tirage commercial. Aucun vendeur, représentant ou agent n'a le droit de donner une garantie ou une assurance quelconque, qui serait en contradiction avec ce qui est dit ci-dessus. Dans tous les cas, se référer directement à nos conditions générales de vente.